

ARDEX F 5: FIBERARMERET FACADESPARTELMASSE

ARDEX F 5

Fiberarmeret
facadespartel-
masse inden- og
udendørs

MICROTEC
TECHNOLOGY

R PLUS
ARDURAPID

- NU I PRAKTISK 12½ KG SÆK MED HANK**
- Overmalbar efter 24 timer i 0-10 mm lag-tykkelse
 - Kan spartles fra 0-50 mm i én arbejdsgang
 - Kan tilsættes sand
 - Kan spartles direkte på fliser
 - Kan anvendes sammen med ARDEX armeringsnet til udbedring af krakeleringsrevner

 **DGNB**
DACHAUER GEMEINSCHAFT FÜR
GRÜNE BÜROAUFGABEN

ARDEX

www.ardex.dk

ARDEX F 5

Fiberarmeret facadespartelmasse

Med ARDEX MICROTEC teknologi – sikkerhed gennem fiberforstærkning.
Hurtig hærdning uden revner i alle lagtykkelser.
Overfladerevner kan forsegles med ARDEX BU-R armeringsnet.
Kan filtses og glittes. Synker ikke, let at påføre.



Anvendelsesområde

Kan anvendes ude og inde på væg og loft.

Til spartling, glitning og opretning af facader og væg og loftflader indendørs

Kan overmales med:

- dispersionsmalinger
- acrylmalinger
- silikonemalinger
- lasurmaling

Til reparation af overfladerevner i henhold til BFS-Merkblatt 19.

Armeres med glasfibernettet ARDEX BU-R.

Kan tilsættes ARDEX specialsand, hvis du ønsker en mere rustik overflade



Tekniske data

Blandingsforhold

6,25 l vand til 12½ kg pulver
(Svarer til ca. 1 rumdel vand : 2 rumdele pulver).

Rumvægt

Ca. 1,0 kg/l.

Forbrug

Ca. 0,9 kg pulver pr. m² og mm.

Forarbejdnings tid

Ca. 30 min ved 20 °C.

Filtsning og glitning

Ca. 40 min. efter påføring ved 20 °C.

Overmaling

Op til 10 mm efter 24 timer ved 20 °C.

Trykstyrker

Efter 7 dage: Ca. 7 N/mm².
Efter 28 dage: Ca. 12 N/mm².

Bøjestykker

Efter 7 dage: Ca. 3 N/mm².
Efter 28 dage: Ca. 5 N/mm².

PH værdi

Ca. 11.

Emballage

12½ kg sække/5 kg poser.

Lagring

12 måneder i tørre rum i uåbnet emballage.

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Marielundvej 4

2730 Herlev

telefon 44 88 50 50

telex 44 88 50 60

ardex@ardex.dk

www.ardex.dk

