

# ARDEX K 301 UDENDØRS SPARTELMASSE

ARDEX K 301

TIL SPARTLING,  
AFRETNING OG  
NIVELLERING  
AF GULVFLADER  
INDEN- OG  
UDENDØRS

VELEGNET SOM  
SLIDLAG PÅ  
INDUSTRIELT  
BENYTTETE  
AREALER,  
GARAGER OG  
PARKERINGS-  
DÆK



# ARDEX K 301

## UDENDØRS SPARTELMASSE

Den nyudviklede ARDEX K 301 selvnivellerende spartelmasse til udendørs brug åbner helt nye muligheder for hurtige, elegante løsninger på alle områder, hvor tiden er vigtig. Med ARDEX K 301 kan man nemt og hurtigt udlægge et nyt slidlag i garager, indkørsler og gårdspladser, ligesom man hurtigt kan renovere en altan eller svalegang. Også indendørs i vådrum og kælder med risiko for fugt er ARDEX K 301 den oplagte løsning.

ARDEX K 301 er let at udlægge. Den hurtige styrkeudvikling gør at gulvet kan befærdes allerede efter 3 timer til glæde for alle beboere. For de, som ønsker en klinkebelægning eller blot en maling som færdig overflade, kan dette lade sig gøre allerede efter få dage.

ARDEX K 301 udmærker sig ved særdeles gode flydeegenskaber, lavt forbrug, en hurtig styrkeudvikling og en meget slidstærk overflade, selv ved lagtykkelser helt ned til 2 mm.



### ARDEX K 301 SOM FÆRDIG OVERFLADE PÅ 3 TIMER

1. Eksisterende betonoverflade afrenses og støvsuges.
2. Der primes med ARDEX P 51 blandet med vand i forholdet 1:7.
3. Når primerlaget er tørt spartles med ARDEX K 301 i lagtykkelser fra 2 - 20 mm.
4. Efter ca. 3 timer ved 20° C er gulvet gangbart.



### ARDEX K 301 MED MALING PÅ 24 TIMER

1. Eksisterende betonoverflade afrenses og støvsuges.
2. Der primes med ARDEX P 51 blandet med vand i forholdet 1:7.
3. Når primerlaget er tørt spartles med ARDEX K 301 i lagtykkelser fra 2 - 20 mm.
4. Efter 2 døgn ved 20° C kan ARDEX K 301 overmales med beton eller epoxy-maling.



### ARDEX K 301 MED MEMBRAN OG KLINKER PÅ 3 DØGN

1. Eksisterende betonoverflade afrenses og støvsuges.
2. Der primes med ARDEX P 51 blandet med vand i forholdet 1:7.
3. Når primerlaget er tørt spartles med ARDEX K 301 i lagtykkelser fra 2 - 20 mm.
4. Efter 24 timer ved 20° C kan 1. lag ARDEX 8+9 vådrums-membran påføres. Efter endnu 1 time påføres andet lag.
5. 2 timer efter 2. lag er lagt, kan klinkerne lægges i ARDEX X 701.
6. 24 timer efter klinkerne er lagt, fuges der med ARDEX GK eller ARDEX FL.

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Marielundvej 4

DK-2730 Herlev

Telefon: 44 88 50 50

Telefax: 44 88 50 60

E-mail: [ardex@ardex.dk](mailto:ardex@ardex.dk)

[www.ardex.dk](http://www.ardex.dk)

## TEKNISKE DATA

**Blandingsforhold:**  
5 l vand / 25 kg pulver

**Materialeforbrug:**  
1,6 kg pulver pr. mm/m<sup>2</sup>

**Forarbejdnings-tid:**  
30 - 45 min. ved 20° C

**Gangbar:** Efter 2 - 3 timer

**Brugsklar:** Efter 24 timer

**Trykstyrke:**  
8 N/mm<sup>2</sup> (1 døgn)  
20 N/mm<sup>2</sup> (7 døgn)  
30 N/mm<sup>2</sup> (28 døgn)

**Trækstyrker:**  
1,5 N/mm<sup>2</sup> (3 døgn)  
1,7 N/mm<sup>2</sup> (7 døgn)

**Overmales efter:**  
2 døgn ved 5 mm  
5 døgn ved 10 mm  
7 døgn ved 20 mm

**Frostbestandig:** Ja

**Gulvvarme:** Ja

**Lagring:** 12 mdr., tørt

**Emballage:** 25 kg

