




ARDEX K 2000

Pumpespartelmasse

- Velegnet til pumpning i lagtykkelser fra 3-30 mm
- Optimale flydeegenskaber
- Gode forarbejdningsegenskaber
- Giver en perfekt overflade



Anvendelsesområde

ARDEX K 2000 er en spændingsfattig, selvnivellerende pumpespartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, betonelementer, cement og anhydritpudslag samt gamle spartelmasser.

Ved pålægning af trægulve svømmende på underlag af beton skal der på spartellaget etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst 200 mm tapede samlinger.

Kun til indendørs brug.

Forbehandling af underlaget

Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. Til opretnings- og nivelleringsopgaver med pumpning anbefales det at afsætte kotehøjder for at styre det færdige resultat.

Primning foretages efter tabellen i databladet for ARDEX P 51.

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Blanding

ARDEX K 2000 kan udlægges ved hjælp af alle normale typer af snekke- eller stempelpumper, som har en kapacitet på min. 40 l/min.

Blandingsforhold

Ved pumpning indstilles vandmængden til 20 % vandtilsætning, hvilket svarer til ca. 5 l vand pr. 25 kg pulver.

Den korrekte vandmængde kontrolleres ved at måle flydeegenska-

berne på et glat underlag. En ring med diameter 10 cm og højde 7,4 cm (vol. 580 ml) placeres på et glat underlag og fyldes med spartelmasse. Når ringen løftes skal spartelmassen i løbet af 30 sek. flyde ud svarende til en diameter på ca. 42 cm.

Flydeegenskaberne afhænger af hvor effektivt der blandes og kan variere fra pumpe til pumpe.

Ved manuel udlægning blandes 25 kg ARDEX K 2000 med 5,0 l vand i et 30 liters blandekar til en klumpfri mørtel.

Forarbejdning

Ved manuel udlægning: ARDEX K 2000 er nem at udlægge med glat- eller tandspartel, og flyder så godt sammen at der normalt ikke skal foretages efterspartling eller slibning.

Ved pumpning: Inden udlægningen skal der monteres ARDEX stoplister mod tilstødende rum, afløb og gennemføringer. Spartelmassen pumpes ud på gulvet i baner og overfladen afrettes med glatspartel. Står pumpen stille mere end 15 - 20 min. skal maskine og slanger rengøres.

ARDEX K 2000 kan i én arbejdsgang udlægges i lagtykkelser fra 3 - 30 mm.

ARDEX K 2000 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

Bemærk

ARDEX K 2000 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.

Karakter

Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, selvnivellerende, spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade uden revner.

Tekniske data:

Vægtfylde:	1,25 kg/liter.
Vægtfylde (blandet):	1,6 kg/liter.
Materialeforbrug:	Ca 1,6 kg pulver pr. m ² /mm.
Forarbejdningsstid:	Ca. 30 min. ved 20 °C.
Gangbar:	Efter ca. 3 timer ved 20 °C.
Belægningsklar:	Ved 5 mm efter ca. 1-2 døgn. Ved 10 mm efter ca. 2-5 døgn. Ved 30 mm efter ca. 14 døgn.
Trykstyrke (DIN 1164):	Efter 28 døgn 30 N/mm ² .
Emballage:	Sække á 25 kg.
Lagring:	12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.
MAL-kode (1993):	00-4
PR-nr.	1665136



ARDEX Skandinavia A/S
 Marielundvej 4
 2730 Herlev
 Denmark
13

20225
EN 13813:2002
ARDEX K 2000
 Self Leveling Flooring Compound
 EN 13813:CT-C30-F5

Compressive strength:	≥ 30 N/mm ²
Flexural strength:	≥ 5 N/mm ²
Abrasion resistance according to	NPD
Böhme:	
Tensile adhesion strength:	NPD
pH value:	NPD
Reaction to fire:	E